

KÄYNNISTYSVOIDE

VNII NP-232

Koostumus

Öljypohjainen voide keskimääräisellä viskositeetillä, sakeutettu litiumstearaattilla.

Käyttöala

VNII NP-232 -voide on tarkoitettu uritettujen nivelten ja juoksevien kierteiden voiteluun lämpötilaan 300 ° C saakka, ja kierteisiin niveliin, jotka ovat paikallaan laitteen käytön aikana - jopa 400 ° C.

Voidetta saa käyttää hitaasti liikkuviin voimakkaasti kuormitettaviin kitka- ja vierintä kitkayksiköihin sekä kitkayksiköiden sisäänpääsyosiin. Se on tehokas lämpötiloissa alkaen **miinus 50 – plus 300 °C**.

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Indikaattorin nimi	VNII NP 232	Testausmenetelmä
Luokituksen vaatimustenmukaisuus DIN 51502	KF3U-50	
Suuruus	Li	
1. Ulkomuoto	Homogeenine voide ilman taakkuja tummasta harmaan mustaan	GSTY 38.001
2. Läpäisy 25 ° C: ssa sekoittaen (60 kaksinkertaista mittaa), mm / 10, sisällä	160-210	GOST 5346
3. Kolloidinen stabiilisuus,%, uutettu öljy, ei enempää	4,0	GOST 7142
4. Metallien korroosio	Kestää	GOST 5757 kohdan 3.3 mukaisesti

Taattu säilytysaika 5 vuosi valmistuspäivästä.